PCTFE · 氟素长寿命多效润滑密封脂

Perflub 2569

采用高分子量聚三氟氯乙烯（PCTFE）油，改性 PTFE 微粉等添加剂精制而成的优质长寿命多效润滑密封脂。



-20~280℃	3000 N	5 年
工作温度	四球极压测试	未开封保质期

性能特点 KEY FEATURES

极压抗磨 · 低蒸汽压
优良的极压耐磨和抗擦伤性能，低蒸汽压、蒸发缓慢

热稳定 · 抗氧化
卓越的热稳定性与抗氧化性，无胶质和积碳产生

本质不燃
即使在 100% 的液态或气态氧环境中也不会燃烧

耐化学腐蚀
耐绝大多数有机溶剂、耐酸碱等强腐蚀性化学介质

耐水冲失
卓越的耐水冲失特性，潮湿工况下长效保持

广泛相容
化学惰性，与塑料、橡胶等非金属和金属材料良好相容

推荐应用 RECOMMENDED APPLICATIONS

化工行业 | 电子 · 半导体 | 氧气工业 | 汽车制造

- 氧气和阀门、惰性填料密封流体机械、不燃液压机、石油氧气泵和压缩机
- 潜水齿轮润滑油，活塞和实验室中玻璃连接点的油脂
- 纸浆和造纸工业的惰性润滑剂
- 等离子刻蚀的惰性真空泵油和化学蒸气沉积设备及其他苛刻真空工况
- 核工业无质子、不可燃润滑油和液压流体
- 液态或气态氧、90% 氯、100% 硝酸、红烟硝酸及其他氧化物或腐蚀性化学物质场合的阀门、封条和齿轮，亦可作为实验室活塞润滑脂使用

典型数据 TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	1.90
滴点，ASTM D-2265	无
粘度，cSt @ 40°C	510
锥入度，ASTM D-217 @（25°C）	310-340
四球测试，ASTM D2596，N	3000
蒸发损失，ASTM 972 @（98°C）	0.023
工作温度，°C	-20 ~ 280
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式 PACKAGING
1kg / 罐装

订货号 ORDER NO.
184752

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd.
info@seivio.cn | 0756-6840696
www.seivio.cn

版本号 VG10085 · 2026.04.02 | SEIVIO © 版权所有